

Version 01.2024

POUDRE POUR DÉGROSSIR DE FORTES ÉPAISSEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Aérosol | Liquide | Visqueux | Pâteux | Solide

- **ASPECT** : poudre
- **COULEUR** : blanc
- **DOSE** : 70g

PROPRIÉTÉS :

- Expanseur des enduits de façades et enduits correctifs permettant de donner au mélange de mortier un fort pouvoir thixotrope.
- Additif modifiant l'ouvrabilité et les caractéristiques physiques des mortiers.
- Échangeurs remarquables eau/vapeur d'eau.
- Régulateurs de température afin d'obtenir des enduits plus résistants à la condensation et au salpêtre.
- Permet de charger 4 cm à la main, 7 cm et plus à la machine en une seule passe.
- Finition et lissage de chappe supérieur à la moyenne des résultats obtenus..
- Évite la formation d'humidité excessive à la surface au moment du talochage.
- Compatible avec les oxydes de fer.

MODE D'EMPLOI :

- Humidifier largement le support après l'avoir débarrassé des parties friables.
- Ordre d'incorporation : mélanger le produit à sec, au sable dans la bétonnière. Incorporer le liant, et ajouter l'eau avec le reste de la charge.
- Laisser tourner la bétonnière 3 à 5 min, ne pas allonger excessivement le temps de malaxage qui conduirait à un enduit trop léger et insuffisant en résistance.
- Incorporer le ciment et la chaux, ajuster l'eau si nécessaire.
- Après avoir chargé en une passe, ne plus retoucher avant prise du mortier.
- Pour être efficace, le mortier doit toujours être pâteux.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Mortiers de couverture, jointoiement de pierre...
- Peut être utilisé avec la chaux aérienne après essais préalables.
- Redressage de vieux murs et une seule passe, rebouchage de trous, charge de poteaux d'ouverture, appui de fenêtre, linteaux...
- S'utilise avec tous les liants normalisés CPA et CP5.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.