

# DOUBLFIX 19

## ADHESIF DOUBLE FACE TRANSPARENT LARGEUR : 19 MM

### PROPRIETES

**DOUBLFIX 19** est une mousse acrylique transparente.

**DOUBLFIX 19** est sensible à la pression.

**DOUBLFIX 19** a une forte adhérence.

**DOUBLFIX 19** a une excellente résistance au cisaillement.

**DOUBLFIX 19** est spécialement destiné aux applications intérieures et extérieures de collage permanent.

**DOUBLFIX 19** peut remplacer le rivetage, le soudage par points, les colles liquides et autres moyens de fixation permanente.

**DOUBLFIX 19** convient également pour différentes matières, tels que le métal, le bois, le verre et la plupart des matières synthétiques.

### CARACTERISTIQUES

- Epaisseur-----	0.5 mm
- Densité -----	850 kg/m <sup>3</sup>
- Résistance à l'adhérence à 180 °C sur l'acier inox -----	2 000 g/cm
- Charges de rupture -----	6.7 kg/cm <sup>2</sup>
- Cisaillement dynamique à l'adhésion -----	4 900g/cm
- Tenue en température -----	-40 °C à +120 °C
- Résistance aux solvants-----	pas de dégradation
- Résistance aux UV-----	bonne
- Résistance à l'humidité-----	excellente



### UTILISATIONS

#### Domaine Automobile :

- Pose de baguettes et moulures.
- Fixation d'emblème, monogrammes et rétroviseur
- Fixation de plombs d'équilibrage de roues ...

#### Domaine Industriel :

- Fixation de signalisations et panneaux.
- Assemblage de verre et de métaux (vérandas, portes en verre et miroiterie) ...



### UTILISATEURS

**DOUBLFIX 19** est à utiliser par les professionnels.

### MODE D'EMPLOI

Température d'application entre +15 °C et + 30°C.

Appliquer sur des surfaces propres, exemptes de poussières et de graisse.

Afin d'obtenir la meilleure adhérence possible, l'adhésif sensible à la pression doit être appliquée en exerçant un maximum de pression.

L'adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 heures à 23 °C.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

### CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

### CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

7/9 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle - Tél. 01.64.63.29.88 - Fax. 01.64.63.75.11 - Mail. [commercial@duosystem.net](mailto:commercial@duosystem.net)

*Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.*

*Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*