

Version 02.2024

ÉMULSION LIQUIDE DE BITUME SANS SOLVANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Aérosol | Liquide | Visqueux | Pâteux | Solide

- **PÉNÉTRABILITÉ** < 220 (NF EN 1426)
- **POINT DE RAMOLISSEMENT** > 35 °C (NF EN 1427)

- **TENEUR EN LIANT** : 67% (NF EN 1428)
- **EFFET DE L'EAU À L'ADHÉSION AU LIANT** : 90% (NF EN 1431)
- **TEMPS D'ÉCOULEMENT** : entre 15 et 70% (NF EN 12846-1)
- **VALEUR DE RUPTURE** : entre 70 et 155 (NF EN 13075-1)

PROPRIÉTÉS :

- Donne après séchage un revêtement souple, imperméable et résistant à l'acidité des sols, la corrosion et aux chocs thermiques dus aux variations de température.
- Excellent pouvoir collant.
- Émulsion cationique modifiée avec des polymères.
- Convient à tous les trafics y compris autoroutier.
- Conforme à la norme NF EN 13808.

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer en profondeur les zones à réparer : retirer les débris et saletés.
- Appliquer le produit sur toute la surface endommagée au rouleau ou à la brosse en 2 couches.
- Temps de séchage hors poussière : 1h à 20°C et 60% HR. Temps de séchage hors d'eau : 5h à 24h selon la température.
- Consommation : 0.2 à 0.3 kg/m² par couche.
- Compatible avec tous supports à base de liant hydraulique.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Nids de poule, reprise de tampon de voirie, tranchées, parking, aire de stockage, finition après pose de panneaux de signalisation et mobilier urbain...
- Convient à toutes réparations de petites et moyennes surfaces sur enrobé, asphalte et béton

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.