

## ENROBÉ À FROID D'ORIGINE VÉGÉTALE AVEC DOUBLE ENROBAGE À CHAUD

Version 03.2024

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Aérosol | Liquide | Visqueux | Pâteux | Solide

- COV < 1%
- DENSITÉ NON COMPACTÉ : 0.9 -1.9
- DENSITÉ APRÈS COMPACTAGE : 2-2.3

- ASPECT : Enrobé
- COULEUR : noir
- TEMPS DE SÉCHAGE : 48 h
- TEMPS DE MISE EN CIRCULATION : 10 min
- TEMPÉRATURE D'APPLICATION : -40 à +60°C
- TAUX DE BITUME PUR RÉSIDUEL > 5.7%

### PROPRIÉTÉS :

- Enrobé à froid à base d'émulsion de bitume et de résine époxy végétale non nocive.
- Ne craint pas le gel ou le sel de déneigement.
- Propriétés comparables à un enrobé à chaud : excellente maniabilité, circulaire immédiatement sans risque de déformation, rabotage et rechargement possible et pérennité de la réparation.
- Convient à tous les trafics y compris autoroutier.
- Conforme aux normes : XP P18-545 (ganulats) et EN12697-1 (teneur en liant).

### MODE D'EMPLOI :

- Enlever les parties friables de l'endroit à reboucher et si possible faire des angles droits.
- Verser une fine couche de bitume liquide **DUOBITUM L** afin de faciliter l'adhérence de l'enrobé.
- Verser l'enrobé dans la zone à traiter avec une épaisseur de 1 cm supplémentaire.
- Compacter à l'aide d'une pilonneuse ou d'un rouleau compacteur ou d'une dameuse.

### DOMAINES D'UTILISATION :

- Nids de poule, reprise de tampon de voirie, tranchées, parking, aire de stockage, finition après pose de panneaux de signalisation et mobilier urbain...
- Convient à toutes réparations de petites et moyennes surfaces sur enrobé, asphalte et béton

### Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé**