

## MINÉRALISANT DE MASSE SANS SILICONE EN PHASE AQUEUSE POUR TRAITEMENT DE GROS OEUVRE UNIQUEMENT


Version 02.2024

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Aérosol | Liquide | Visqueux | Pâteux | Solide

### • COULEUR : incolore



### PROPRIÉTÉS :

- Durcit par minéralisation.
- Apporte par cristallisation une protection durable en réduisant les incrustations d'hydroxyde de carbone, fumée, implantations de mousses et lichens.
- Supprime les efflorescences dues à l'humidité excessive dans les matériaux non traités.
- Résistant aux agressions chimiques, huiles, hydrocarbures...
- Après séchage, donne un film d'origine minérale qui bouche les porosités et évite la pénétration de l'eau et l'humidité.

### MODE D'EMPLOI :

- Éliminer la graisse, les huiles et les parties non adhérentes en prenant soin de rincer abondamment à l'eau.
- Humidifier le support à l'eau
- Appliquer une 1<sup>ère</sup> couche diluée à 25% en pulvérisation ou à la brosse. Sur surfaces verticales, toujours commencer l'imprégnation du bas vers le haut.
- Attendre 15 à 30 min et appliquer une 2<sup>ème</sup> couche pure en croisée.
- En cas de support poreux, renouveler l'opération 3 à 4 fois.
- Il est important d'assurer une humidité en surface pendant quelques jours pour avoir une cristallisation régulière.
- Pour un rebouchage des trous, fissures, ajouter le produit entre 2 et 5% dans le mortier lors du gâchage.

### DOMAINES D'UTILISATION :

- Entreprise du bâtiment, toutes industries....
- Murs, façades, murets, enduits, soubassements, murs de cave insuffisamment liés, sous-sol, passages souterrains, galeries techniques...

### Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé**