

RÉSINE ÉPOXY DE RÉPARATION MULTISUPPORTS BI-COMPOSANTS

Version 02.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Aérosol | Liquide | Visqueux | Pâteux | Solide

- **RÉSISTANCE DIÉLECTRIQUE (ASTM D149) :** 11.8 V/mm
- **RÉSISTANCE À LA COMPRESSION (ASTM D695) :** 55 N/mm²
- **CONDITIONNEMENT :** 125g
- **COULEUR :** gris
- **TEMPS DE PRISE :** 3-5 min à 24°C
- **DURETÉ SHORE (ASTM D2240) :** 75
- **RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT SUR BÉTON (ASTM D1002) :** 6.2 N/mm²
- **RÉTRÉCISSEMENT < 1% (ASTM D2566)**
- **TEMPÉRATURE MAXIMUM :** 121°C

PROPRIÉTÉS :

- Mastic époxy à prise rapide.
- Réparation permanente.
- Après 24 h de séchage, mastic solide comme du métal.
- Perçage, ponçage et peinture possibles après séchage.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Verre, céramique, métaux, béton, bois, nombreux plastiques...
- Répare la quasi-totalité des matériaux : fuite d'eau, carrosserie, échappement, réservoir, chasses d'eau, radiateur...

MODE D'EMPLOI :

- Dégraisser la surface à l'aide du **EVAPOR**. La surface doit être propre et sèche.
- Il est conseillé de poncer les 2 surfaces au préalable.
- Couper la quantité requise de produit.
- Pétrir le mastic avec les doigts pendant au moins 1 min. ou jusqu'à avoir une couleur uniforme.
- Appliquer le mastic dans un intervalle de 2 min. de malaxage.
- Pour avoir une apparence lisse, frotter avec un chiffon humide ou de l'eau.
- Après 3-5 min, le mastic durcira comme du métal jusqu'à un séchage complet au bout de 24 h.
- Pour les réparations avec systèmes d'eau, appuyer sur le mastic avec force pendant au moins 20 minutes et attendre minimum 60 min. avant la mise en service.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.