

SYS LAQUE

PEINTURE LAQUE ANTIROUILLE Brillant – Blanc ou teintes du nuancier

PROPRIETES

SYS LAQUE est une peinture laque qui assure le double rôle de primaire et de finition.

SYS LAQUE est renforcée en uréthane.

SYS LAQUE assure la protection du fer et sa décoration, aspect brillant.


SYS LAQUE a une grande dureté et une grande souplesse.

SYS LAQUE a une très bonne tenue en extérieure.

SYS LAQUE a un excellent pouvoir anticorrosion.

CARACTERISTIQUES

- Aspect du film ----- Brillant.
- Brillant spéculaire----- Supérieur à 80 sous 60°.
- Liant----- Résine glycérophtalique, renforcée uréthane.
- Densité ----- 1,25 kg/dm³.
- Extrait sec ----- En poids : 73 %. En volume : 58 %.
- Classification ----- AFNOR NF T 36-005 - Famille I classe 4a
- Règlementation COV----- Conforme à la directive COV 2004/42/CE :
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/l.
Ce produit contient moins de 440 g/l de COV.



UTILISATIONS

SYS LAQUE est une peinture à utiliser tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Ce produit s'utilise sur les surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.

Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux, après une préparation soignée.

UTILISATEURS

SYS LAQUE est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

Préparation

La calamine et la rouille seront éliminées avec un décapage par projection d'abrasif au degré DS 2,5.

Pour les petites surfaces, la rouille et la calamine pourront être éliminées par martelage, piquage, brossage à la brosse métallique.

En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes.

Application

Bien mélanger avant application.

Sur revêtement neuf, appliquer 3 couches de 40 microns secs chacune.

Sur ancien revêtement, retoucher les parties rouillées et appliquer 2 couches de 40 microns secs chacune.



Brosse et rouleau

Diluer de 0 à 5 %.

Airless

Sans dilution

Pistolet

Diluer de 8 à 10%.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.



Diluant

White spirit.

Séchage

(à 20°C, H.R. : 65 %)

Hors poussières : 3 heures.


Sec : 8 heures.

Recouvrable : 12 heures.

Rendement

8 à 10 m²/l pour une épaisseur sèche de 40 microns.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.

À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

