

THIXO DECAP

DECAPANT PEINTURE THIXOTROPE

PROPRIETES

THIXO DECAP est sans action nocive sur les métaux et le bois. Sans acide ni alcali.

THIXO DECAP est utilisable sur métaux, bois, verre, pierre, carrelage, béton, brique, marbre, parpaings...

THIXO DECAP est à base de solvants spécialement sélectionnés pour attaquer la peinture et la décoller, et d'un gel qui maintient le processus pendant et après cloquage de la peinture.

THIXO DECAP adhère aux surfaces à traiter, mêmes verticales.

THIXO DECAP est très puissant, agit rapidement.

Décapant enlevant : peintures - laques - encres - feutres - vernis - cires - traces de tampons - paraffines - tags - graffitis - stylos bille - maquillage - graisses - empreintes - rouge à lèvres - traces d'adhésif.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide
- Densité ----- < 1



UTILISATIONS

THIXO DECAP est utilisé pour l'élimination des anciennes peintures, des graffitis, des coulures et taches de peintures.

Peut être utilisé pour n'enlever que quelques traces ou graffitis ou retirer la peinture des surfaces peintes.

Peut être utilisé pour le décapage de grandes surfaces.

UTILISATEURS

THIXO DECAP est à utiliser par les professionnels.

Utilisations multiples : services de transport, voirie, scolaires et administratifs ; industrie ; domestique.

- | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| - pancartes routières | - toilettes publiques | - courts de tennis |
| - couloirs d'école | - ascenseurs | - véhicules |
| - halls | - monuments | - métro |
| - murs | - cabines téléphone | - barrières |
| - panneaux d'affichage | - grillages | - portes et portails |

MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol, le tenir verticalement. Pulvériser directement une couche homogène et assez épaisse sur la partie à décapier à une distance de 20 à 30 cm. Laisser agir 2 à 5 minutes suivant la qualité et l'épaisseur de la peinture à décapier.

Retirer la peinture cloquée et ramollie par raclage au couteau ou à la spatule.

Éliminer les dernières traces en pulvérisant légèrement dessus ou à l'eau et en frottant à l'aide d'une brosse.

Un essai préalable est conseillé pour s'assurer la résistance des surfaces à traiter. Utiliser avec précautions sur les surfaces synthétiques, plastiques, caoutchouc. Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.